

# CELLOBIO

PAILLAGE 100% BIODEGRADABLE  
PLA (Poly Lactic Acid)

## FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques	Valeurs	Normes de mesure
Composition	Combinaison de bio polymères et additifs biodégradables	
Certifications	Matière conforme aux normes EN13432 et NFU52001 100 % biodégradable	
Couleur	Noir	
Epaisseur Moyenne	80 $\mu$ +/- 5 %	ISO 4591
Epaisseur Ponctuelle	80 $\mu$ +/- 15 %	ISO 4593
Largeur	+/- 2 %	ISO 4593
Allongement rupture longitudinale	$\geq$ 300 %	ISO 527-3
Contrainte rupture longitudinale	$\geq$ 14 Mpa	ISO 527-3
Allongement rupture transversale	$\geq$ 400 %	ISO 527-3
Contrainte rupture transversale	$>$ 13 Mpa	ISO 527-3
Résistance au choc Dart test plein film	$\geq$ 250 gr	ISO 7765-1
Résistance à la déchirure amorcée longitudinale	$\geq$ 400 cN	NF 54-131
Transmission lumineuse	$\leq$ 1 x 10 <sup>-4</sup>	NF EN 13655
Densité	1,4	
Durabilité	24 mois	

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment.